



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11
Tel. +39 0574 575320 - Fax +39 0574 575323



- ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 89/106 CEE 1988
- ORGANISMO NOTIFICATO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIR. 89/686 CEE
- ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA NAVALE MED 96/98 EC
- MEMBRO EGOLF e UNIFER
- RICONOSCIUTO USCG ADMINISTRATION
- RICONOSCIUTO SNCF FERROVIARIO
- RICONOSCIUTO CESIFER
- AUTORIZZAZIONE BHF CALIFORNIA
- AUTORIZZATO MINISTERO INTERNO DM. 26.3.85
- ACCREDITATO ACCREDIA N. 0086
- AUTORIZZAZIONE ENAC - ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE CIT 1013/L
- RICONOSCIUTO MED 96/98 EC - BUREAU VERITAS - DNV - LLOYD'S REGISTER
- PROVE SU AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/28 CE

From : Lapi SpA - UFFICIO ASSISTENZA CLIENTI

To : RENNER ITALIA SPA

fax: by mail

Att. Dott. Luca ALIMENTI

Data : 15/04/2014


File : 480.P.Renner.doc

N. of Pages 1+1

Object : COMUNICAZIONE RISULTATI PROVE ORIENTATIVE

Con la presente alleghiamo risultati delle prove effettuate presso questo Laboratorio sul materiale indicato nella tabella.

RISULTATI DI PROVA

ORIENTATIVA	X SI	NO	SEGUE RAPPORTO PROVA	SI	X NO
MATERIALE	MDF LACCATO Spessore 20mm Composizione: come da descrizione inviata dal richiedente : Isolating : FI—M041 : 60 g/sqm wet Basecoat : PL—F025/C02 (3*250) 750 g/sqm wet Topocoat : JB—F025/NTR+White pigmented paste EF M060/C02 (25%) : 120 g/sqm wet MDF FINSA NOT FIREPROOF Informazioni dichiarate dal richiedente				
DENOMINAZIONE	PIGMENTED GLOSSY - MDF				
RIF. LAB	METODO	VALORE RILEVATI	LIMITI	RISULTATO/CLASSE	
480.P/14	ASTM E 84	FSI: 50 SDI: 200	Classe A: FSI 0+25 Classe B: FSI 26+75 Classe C: FSI 76+200 SDI : FSI 0+450	 CLASSE B Fumi SDI: PASSA	
APPLICAZIONE E POSA IN OPERA DEL MATERIALE IN PROVA:		PROVA CONDOTTA COL PROVINO NON IN ADERENZA			
SPECIFICA DI RIFERIMENTO:		non applicabile			

NOTA : IL RISULTATO SOPRA RIPORTATO È DETERMINATO SULLA BASE DELLA EFFETTUAZIONE PARZIALE DI ALCUNE PROVE, PERTANTO LA PRESENTE COMUNICAZIONE:

- NON VIENE CONSIDERATA IMPEGNATIVA DA PARTE DEL LABORATORIO, IL QUALE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE L'ESITO SOPRA RIPORTATO IN FUNZIONE DEI RISULTATI COMPLESSIVI OTTENUTI A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO COMPLETO DELLE PROVE.
- NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA DA PARTE DEL RICHIEDENTE PER LA DIMOSTRAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PROPRI MATERIALI.
- NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO NÈ PARZIALE NÈ TOTALE IL RAPPORTO DI PROVA.

Cordiali saluti

L.A.P.I. S.p.A.

PER AUTORIZZARE LA CONCLUSIONE DELLE PROVE, RINVIARE PER FAX QUESTA COMUNICAZIONE TIMBRATA E FIRMATA NELLO SPAZIO A DESTRA; ALTRIMENTI SARÀ CONSIDERATA COME PROVA ORIENTATIVA E FATTURATA COME DA ACCORDI.

 dr. Massimo Boraini Resp. Certificazione e Divisione Trasporti		
FIRME	DIRETTORE TECNICO	RESPONSABILE CERTIFICAZIONE & DIVISIONE TRASPORTI
	dr Luca Ermini	dr Massimo Boraini
		RESPONSABILE QUALITÀ