

CARATTERISTICHE SALIENTI DEL CICLO				FINITURA	OPACITÀ
Ciclo certificato in Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo il DM 06/03/92 UNI 9796				YO2040	OPACO
Certificazione RFV/223 Pratica nr. 3303/3535/14 del 16/05/2014				YO5040	SEMILUCIDO
USO CONSIGLIATO	Pavimentazione		Per tutti i tipi di legno ad uso interno		
Per tutti i legni ad eccezione di: materiali impiallacciati mediante colle a base di resine termoplastiche, assemblati a struttura cellulare o listellare includenti cavità d'aria (es. rattan, midollino) e riempite con materiali di natura eterogenea.					
METODO DI APPLICAZIONE	Rullo manuale		Pennello		Spruzzo
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Diluire fino ad un max del 10 % con acqua				
CARATT. CHIMICO-FISICHE (23°C)	Residuo solido (%)	Peso Specifico (g/cm3)	Viscosità (sec.)		Pot-life
YOXX40	30	1,030	DIN4=40''± 5		4 ore
YC1112	70	1,100	-		-
INDICAZIONI GENERALI SUL CICLO RAF-ATB PAV: Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 120 g/m2:					
Fuori polvere 60 minuti	Maneggiabile 90 minuti		Non Sovraverniciabile		Calpestabile 24 ore

SISTEMA DI APPLICAZIONE per ottenere la Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo la UNI 9796				
Preparazione del supporto ligneo:		Pulire la superficie e carteggiare con carta abrasiva grana 120-150 asportando completamente vecchie pellicole eventualmente presenti.		
Preparazione del fondo/finitura per l'applicazione:		Miscelazione a peso:	Fondo Trasparente	YO XX40 100%
			Catalizzatore	YC 1112 10%
Preparazione del fondo e finitura per l'applicazione:		Diluire fino ad un max del 10% con acqua ricordando che la quantità di prodotto da applicare andrà ricalcolata in base alla diluizione		
Applicazione dei prodotti		Applicare 1 mano di fondo trasparente YO XX40 con grammatura di 120 g/m2. Quantità totale da applicare : 120 g/m2.		

MANUTENZIONE

Per la pulizia e la cura delle superfici verniciate con i cicli ignifughi si consiglia l'uso di un panno umido e detergenti neutri, avendo cura di asciugare bene la superficie dopo l'operazione di pulizia. Per mantenere il manufatto certificato si consiglia di controllare periodicamente lo stato del film di vernice, nel caso occorrerà ripristinare il supporto applicando le medesime quantità omologate.

NOTE E AVVERTENZE

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Necessità di avere in fase applicativa, sia per il prodotto che per il supporto e l'ambiente, una temperatura non inferiore a 15°C. Le pellicole che si formano al di sotto di tale temperatura possiedono proprietà di resistenza chimica e meccanica inferiori allo standard qualitativo comunemente ottenibile. I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature. Le apparecchiature vanno lavate subito dopo l'impiego con acqua. Nel caso in cui debbano essere asportati film secchi di vernice, impiegare AY M460, lasciandolo agire per una notte, quindi risciacquare con acqua. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimenti sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso. Teme il freddo: non stoccare a temperature inferiori a 5 °C. Il prodotto può presentare, in particolari condizioni ambientali, una certa sensibilità all'umidità. Evitarne l'uso in ambienti molto umidi.

I dati e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica corrispondono alla nostra attuale migliore conoscenza. È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.

