

CARATTERISTICHE SALIENTI DEL CICLO			FINITURA	OPACITÀ
Ciclo certificato in Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo il DM 06/03/92 UNI 9796			FO1010 FO2510	OPACO
Omologazione nr BO2476PVI00013 del 06/05/2014			FO7510	SEMILUCIDO
USO CONSIGLIATO	Manufatti a parete e soffitto, arredamenti		Per tutti i tipi di legno	
Per tutti i legni ad eccezione di: materiali impiallacciati mediante colle a base di resine termoplastiche, assemblati a struttura cellulare o listellare includenti cavità d'aria (es. rattan o midollino) e riempite con materiali di natura eterogenea.				
METODO DI APPLICAZIONE	Spruzzo			
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Diluire max 20 % con diluente per poliuretano			
CARATT. CHIMICO-FISICHE (23°C)	Residuo solido (%)	Peso Specifico (g/cm ³)	Viscosità (sec.)	Pot-life
FL0511	77	1,280	150	90 minuti
FC1110	26	0,950	-	n.a.
FOXX10	49	0,994	90	90 minuti
Indicazioni generali sul ciclo: Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65: 150 g/mq ²				
FL0511	Fuori polvere 20 minuti	Maneggiabile 50 minuti	Sovraverniciabile 50 minuti	Carteggiabile 24 ore
FOXX10	Fuori polvere 30 minuti	Maneggiabile 60 minuti	Sovraverniciabile 24 ore	-
SISTEMA DI APPLICAZIONE per ottenere la Classe 1 di Reazione al Fuoco secondo il DM 06/03/92				
Preparazione del supporto ligneo:		Pulire la superficie e carteggiare con carta abrasiva grana 120-150 asportando completamente vecchie pellicole eventualmente presenti.		
Preparazione del fondo per l'applicazione:		Miscelazione a peso:	Fondo Bianco	FL 0511 100%
			Catalizzatore	FC 1110 50%
Preparazione della finitura per l'applicazione:		Miscelazione a peso:	Finitura Trasparente	FO XX10 75%
			Pasta pigmentata	EF--M060/CX 25%
			Catalizzatore	FC 1110 50%
Preparazione del fondo e finitura per l'applicazione:		Diluire max 20% con diluente per poliuretano ricordando che la quantità di prodotto da applicare andrà ricalcolata in base alla diluizione.		
Applicazione dei prodotti		Applicare 2 mani di fondo bianco FL 0511 con grammatura di 150 g/m ² per ciascuna mano. Lasciar essiccare 24 ore ed effettuare una leggera carteggiatura con carta grana 320. Applicare una mano di finitura trasparente FO XX10 + pasta pigmentata EF--M060/CX max 25% con grammatura di 150 g/m ² . Quantità totale da applicare: 450 g/m ² .		

MANUTENZIONE

Per la pulizia e la cura delle superfici verniciate con i cicli ignifughi si consiglia l'uso di un panno umido e detersivi neutri, avendo cura di asciugare bene la superficie dopo l'operazione di pulizia. Per mantenere il manufatto certificato si consiglia di controllare periodicamente lo stato del film di vernice, nel caso occorrerà ripristinare il supporto applicando le medesime quantità omologate.

NOTE E AVVERTENZE

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. I residui di verniciatura (acqua di lavaggio, acqua delle cabine, vernice esausta) devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimenti sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso. Teme il caldo: non stoccare a temperature superiori a 55 °C. Il prodotto può presentare, in particolari condizioni ambientali, una certa sensibilità all'umidità. Evitare l'uso in ambienti molto umidi.

I dati e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica corrispondono alla nostra attuale migliore conoscenza. È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto corrisponda alle proprie necessità in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.

